

TAFIPAN® (EPA TCSA Title VI) Panneau de particules grade M-2	ANSI 208.1 - 2016	
Propriétés	Impérial	Métrique
Teneur en humidité	10% maximum	
Tolérances de longueur et de largeur	± 0.08"	± 2,0 mm
Tolérances d'épaisseur moyenne (p/r à nominale)	± 0.008"	± 0,20 mm
Variance p/r à l'épaisseur moyenne	± 0.004"	± 0,10 mm
Module de rupture (MDR)	1,885 psi	13.0 N/mm ²
Module d'élasticité (MDE)	290,100 psi	2,000 N/mm ²
Résistance interne (RI)	58 psi	0.40 N/mm ²
Tenue de vis - Surface	202 lbs	900 N
Tenue de vis - Côté	180 lbs	800 N
Émissions de formaldéhyde	Inférieures à 0,09 ppm (EPA TCSA Title VI)	

TAFIPAN Combinaisons de grandeurs et d'épaisseurs des panneaux																	
Dimensions				Épaisseurs													
Dimensions	Largeur		Longueur														
	pouce	mm	pouce	mm	7/16	1/2	9/16	19/32	5/8	11/16	3/4	7/8	15/16	1	1 1/8	1 1/4	1 1/2
					pouce	mm	pouce	mm									
4' x 8'	49"	1245	97"	2464	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
4' x 9'	49"	1245	109"	2769		✓			✓	✓	✓			✓			
4' x 10'	49"	1245	121"	3073		✓			✓	✓	✓			✓	✓		
4.5' x 8.5'	49.5"	1257	97.5"	2477				✓	✓	✓							
5' x 6'	61"	1549	73"	1854		✓			✓	✓	✓			✓	✓		✓
5' x 7'	61"	1549	85"	2159		✓			✓	✓	✓			✓			
5' x 8'	61"	1549	97"	2464	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
5' x 9'	61"	1549	109"	2769		✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
5' x 10'	61"	1549	121"	3073		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	
5' x 12'	61"	1549	145"	3683		✓			✓	✓	✓			✓	✓		

Tafisa Canada Inc.
4660 rue Villeneuve
Lac-Mégantic (Québec) G6B 2C3 Canada
1 888 882-3472



Une société du groupe / A company of the group